



Hi-S Cal Technical Data

Hi-S Cal EF-40801 Overlay Film

Material	Resina de fluoruro
Espesor	0.04mm
Resistencia a la rotura	57N/25mm
Elongación	300%
Estabilidad dimensional	0,10%
Fuerza de adhesión aplicada sobre	
- Panel pintado	20N/25mm
- Nikkalite ULS	12N/25mm
Tiempo almacenamiento	2 años
Transmisión de UV	
- Luz visible	94%
- 400nm	85%
- 360nm	8%
- 320nm	0%
Vida útil	10 años

Temperatura de aplicación	10°C~ 35°C
Resistencia a la temperatura	
Sobre acero	-60~ 96°C
Corto plazo	+120°C
Resistencia a disolventes y productos químicos	
Petróleo	Sin cambios en1 h
Aceite de trementina	Sin cambios en24 h
Etilacetato	Sin cambios en1 min
Tolueno	Sin cambios en1 min
Borrado de pintadas	Tras 72h a 80°C
- Lápiz de labios	Borrado con disolvente
- Rotulador indeleble negro	Borrado con disolvente
- Rotulador indeleble rojo	Borrado con disolvente
Inflamabilidad	Autoextinguible
Medidas de rollo disponibles	
- ancho	1220mm
- largo	45,7m

La información indicada está basada en nuestras pruebas y se considera fiable.

Los valores indicados son válidos únicamente como fuente de información, no pudiéndose entender como garantía.